

Lama terminal de aluminio perfilado con poliuretano

Profiled aluminium end slat with polyurethane

Lame finale en aluminium profilé avec polyuréthane



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

			T-50	
Peso / ml	Weight / m	Poids / ml	470	gr/m
Peso / m ²	Weight / m ²	Poids / m ²	-	gr/m ²
Ancho máximo aconsejado	Maximun Width	Largeur Maximale	3000	mm
Superficie cobertura lama	Slat size	Pas de la lame	50	mm
Nº de lamas por metro	Slats per meter	Nombre de lames au mètre	-	u.
Largo de fabricación	Lenght	Longueur de fabrication	6	m
Embalaje	Packing	Emballage	60	m
Densidad del poliuretano	Polyurethane density	Densité du polyuréthane	1100	kg/m ³

LACADO / COATING / LAQUAGE

POLIAMIDA – POLYAMIDE – POLYAMIDE			Norm.	Value
Espesor lacado	Thickness	Épaisseur peinture	EN 13523-1	22±2μ
Brillo Especular (60°)	Gloss (60°)	Brillance	EN-13523-2	Mate-Matt-Mat 10-20% Satinado-Middle Gloss-Brillance moyenne 30-60% Brillante-Gloss-Brillance>80%
Control de color	Control Color	Contrôle de la couleur	EN-13523-3	-
Dureza Lápiz F-H	Pencil Hardness	Dureté au crayon	EN-13523-4	H - 2H
Ensayo de plegado en T	T Bending Test	Test de Pliage en T	EN-13523-7	0T - 1T
Ensayo de frote. Mek Test	Rubbing Test	Test de Frottement	EN-13523-11	100 - 120 D.F.
Niebla Salina	Acetic Salt Spray	Brouillard Acétique	EN ISO 9227 AASS:201	-

