

Fábrica de persianas, falsos techos y celosías Perfiles industriales C/ 5, № 24 – Naves 1 y 2 Pol.Ind. Picassent 46220 Picassent (Valencia)

Tel: 96 151 38 41/ Fax: 96 150 27 55 mocaplas@xpress.es/ www.mocaplas.com

FICHA TÉCNICA LAMA MINI- 39 PVC

1. DESCRIPCIÓN

COLOR Todos los colores

COMPOSICIÓN PVC rígido con ausencia total de plastificante. Coloreado en

masa con pigmentos resistentes a la luz.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

DENSIDAD 1.680 kg/m³

TEMPERATURA VICAT >78 °C

(Velocidad 50 °C, Carga 5 kg)

CENIZAS < 25 %

TRACCIÓN (Punto de ruptura) > 30 MPa

ALARGAMIENTO A LA ROTURA > 80 %

IMPACTO (a 23 ºC) > 10 Julios

OPACIDAD Total
CONTRACCIÓN (a 100 ºC) < 3 %

RESISTENCIA A LA ACETONA Satisfactorio

ASPECTO Uniforme en el color y regular el perfil

3. RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO (UNE EN 13659: 2004)

 PAÑO DE 140x 140cm
 CLASE 3

 PAÑO DE 180x215cm
 CLASE 0

4. DATOS TÉCNICOS

ESPESOR GENERAL (mm) 0.7 LAMAS/ m 25.6 PESO (Kg/m2) 3.07 ANCHO MÁXIMO RECOMENDADO (m) 1.40

Rev. 3; 26-02-2015



Fábrica de persianas, falsos techos y celosías Perfiles industriales

C/ 5, № 24 – Naves 1 y 2 Pol.Ind. Picassent 46220 Picassent (Valencia)

Tel: 96 151 38 41/ Fax: 96 150 27 55 mocaplas@xpress.es/ www.mocaplas.com

5. PLANO

