

Fábrica de persianas, falsos techos y celosías Perfiles industriales C/ 5, № 24 – Naves 1 y 2 Pol.Ind. Picassent 46220 Picassent (Valencia) Tel: 96 151 38 41/ Fax: 96 150 27 55 mocaplas@xpress.es/ www.mocaplas.com

## **FICHA TÉCNICA LAMA 44 PVC**

## 1. DESCRIPCIÓN

**COLOR** Todos los colores

**COMPOSICIÓN** PVC rígido con ausencia total de plastificante. Coloreado en

masa con pigmentos resistentes a la luz.

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

**DENSIDAD** 1.680 kg/m<sup>3</sup>

TEMPERATURA VICAT >76 ºC

(Velocidad 50 °C, Carga 5 kg)

**CENIZAS** < 25 %

TRACCIÓN (Punto de ruptura) > 30 MPa

ALARGAMIENTO A LA ROTURA > 80 %

IMPACTO (a 23 ºC) > 8 Julios

**OPACIDAD** Total

CONTRACCIÓN (a 100 °C) < 3 %

RESISTENCIA A LA ACETONA Satisfactorio

ASPECTO Uniforme en el color y regular el perfil

## 3. RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO (UNE EN 132, UNE EN 13659: 2004)

 PAÑO DE 150x 140cm
 CLASE 3

 PAÑO DE 160x215cm
 CLASE 2