

Fábrica de persianas, falsos techos y celosías Perfiles industriales C/ 5, № 24 – Naves 1 y 2 Pol.Ind. Picassent 46220 Picassent (Valencia)

Tel: 96 151 38 41/ Fax: 96 150 27 55 mocaplas@xpress.es/ www.mocaplas.com

## FICHA TÉCNICA LAMA HERMO- 50 PVC

## 1. DESCRIPCIÓN

**CENIZAS** 

**COLOR** Todos los colores

**COMPOSICIÓN** PVC rígido con ausencia total de plastificante. Coloreado en

masa con pigmentos resistentes a la luz.

< 25 %

< 3 %

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL

**DENSIDAD** 1.680 kg/m<sup>3</sup>

TEMPERATURA VICAT >78 °C

(Velocidad 50 °C, Carga 5 kg)

TRACCIÓN (Punto de ruptura) > 30 MPa ALARGAMIENTO A LA ROTURA > 80 %

IMPACTO (a 23 °C) > 10 Julios
OPACIDAD Total

RESISTENCIA A LA ACETONA Satisfactorio

ASPECTO Uniforme en el color y regular el perfil

## 3. DATOS TÉCNICOS

CONTRACCIÓN (a 100 ºC)

ESPESOR GENERAL (mm)	0.8
LAMAS/ m	20
PESO (Kg/m2)	4.20
ANCHO MÁXIMO RECOMENDADO (m)	2.30